

NANOFARB

ON STANDART 3

Водно-дисперсійна фасадна матова фарба



- ІДЕАЛЬНА ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РЕМОНТУ
- СВІТЛОСТІЙКА
- АТМОСФЕРОСТІЙКА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Матова дисперсійна фарба призначена для декоративного фарбування фасадів. Сумісна з більшістю будівельних матеріалів на мінеральній основі та з деревом. Продукт з нейтральним запахом.

НАНЕСЕННЯ

Перед використанням ретельно перемішати. При нанесенні першого шару для регулювання консистенції матеріал можна розбавляти водою до 3%. Обробка пензлем, валиком або фарборозпилювачем. Рекомендовано нанесення мінімум в два шари способом «мокре по мокрому», без сильного тиску на інструмент. Для грубо структурованих поверхонь використовувати валик з довгим ворсом. Не наносити фарбу на поверхні під дією прямих сонячних променів, при сильному вітрі, опадах; захищати від опадів до повного висихання (не менше однієї доби). Роботи вести при температурі основи та повітря від +5°C до +30°C та відносної вологості повітря нижче 65%.

ОСНОВА

Вирівняйте, видаліть бруд, пил і висоли. Видаліть старі, потріскані та відшаровані покриття. Поверхня повинна бути твердою, гладкою, сухою та чистою. Нові вапняноцементні поверхні повинні витримати не менше 1 місяця. Обробити ґрунтовкою-концентратом DeerPrime згідно інструкції; старі мінеральні, пухкі, сильно поглинаючі основи — ґрунтовкою DeerFix. Поверхні, уражені мохом, цвілью, грибами, попередньо зачистити і обробити антисептичним засобом.

ТОНУВАННЯ

Можливо водними колорувальними пастами, а також машинним колеруванням за системою COLOR SYSTEM. База А призначена для використання як самостійне покриття білого кольору, або для колорування у пастельні, світлі відтінки.

СКЛАД

Стирол-акрилова дисперсія, мелений мармур, діоксид титану, технологічні добавки, біоцид на основі ізотіазолінонів, вода. Не містить органічних розчинників, нетоксична, пожежобезпечна. Вміст ЛОС (підкатегорія A/3): 75 г/л (з 2021), 40 г/л (з 2024). Даний продукт містить <40 г/л ЛОС.

ЧАС ВИСИХАННЯ

До нанесення наступного шару — приблизно 1-2 години. Повне висихання 12 год. при +20°C і 65% відн. вологості. Повна міцність і здатність сприймати механічні навантаження — через 7 діб.

ВИТРАТА

Залежно від основи 170-210 г/м². Точна витрата визначається пробним фарбуванням на об'єкті.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час розпилення використовуйте захисні окуляри. Забезпечте ретельну вентиляцію під час обробки та сушіння. Уникайте їжі, пиття та куріння під час використання фарби. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води.

ЗБЕРІГАННЯ

В герметичній фірмовій тарі при температурі від +5 до +35°C, у недоступному для дітей місці. Захищати від прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Гарантійний термін зберігання в закритій заводській упаковці — 24 місяці. Зберігання в розведеному вигляді не допускається.

УТИЛІЗАЦІЯ

Не скидати в стоки або річки. Не допускати потрапляння в ґрунт. Утилізація згідно з офіційними правилами. Тільки порожні контейнери для переробки. Висохлі залишки — з побутовими відходами.

ФАСУВАННЯ

База (А): 1,2 кг; 3 кг; 6 кг; 12 кг.

ВИГОТОВЛЕНО: УКРАЇНА, М. ОДЕСА, НОВОМОСКОВСЬКА ДОРОГА, БУД. 9
ТОВ "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версія документа: 1.0 (проект)
Дата: 03.09.2026

ЦЯ ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА НАЙСУЧАСНІШОМУ СТАНІ ТЕХНІКИ ТА НАШОМУ ДОСВІДІ В ОБЛАСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСТОСУВАННЯ. ОДНАК, З ОГЛЯДУ НА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДКЛАДОК І УМОВ ОБ'ЄКТА, ПОКУПЕЦЬ/КОРИСТУВАЧ НЕ ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОБОВ'ЯЗКУ ПЕРЕВІРЯТИ НАШІ МАТЕРІАЛИ НА ВЛАСНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ ПРИЗНАЧЕННЮ У ВІДПОВІДНИХ УМОВАХ ОБ'ЄКТА. ЮРИДИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ОТРИМАНІ З НАВЕДЕНОЇ ВИЩЕ ІНФОРМАЦІЇ. ПІСЛЯ ВИХОДУ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.