

NANOFARB

ON STANDART 3

Водно-дисперсионная фасадная матовая краска



- ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЭКОНОМНОГО РЕМОНТА
- АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ
- СВЕТСТОЙКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Матовая дисперсионная краска предназначена для декоративной окраски фасадов. Совместима с большинством строительных материалов на минеральной основе и с деревом. Продукт с нейтральным запахом.

НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. При нанесении первого слоя для регулирования консистенции материал можно разбавлять водой до 3%. Обработка кистью, валиком или краскораспылителем. Рекомендовано нанесение минимум в два слоя способом «мокрое по мокрому», без сильного давления на инструмент. Для грубоструктурированных поверхностей использовать валик с длинным ворсом. Не наносить краску на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках; защищать от осадков до полного высыхания (не менее одних суток). Работы вести при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха ниже 65%.

ОСНОВАНИЕ

Выровняйте, удалите грязь, пыль и высолы. Удалите старые, потрескавшиеся и отслоившиеся покрытия. Поверхность должна быть твёрдой, гладкой, сухой и чистой. Новые известково-цементные поверхности должны выдерживать не менее 1 месяца. Обработать грунтовкой-концентратом DeerPrime согласно инструкции; старые минеральные, рыхлые, сильно впитывающие основания — грунтовкой DeerFix. Поверхности, поражённые мхом, плесенью, грибами, предварительно зачистить и обработать антисептическим средством.

КОЛЕРОВКА

Возможна колеровка водными колеровочными пастами, а также машинная колеровка по системе COLOR SYSTEM. База А предназначена для использования как самостоятельное покрытие белого цвета, или для колеровки в пастельные, светлые оттенки.

СОСТАВ

Стирол-акриловая дисперсия, молотый мрамор, диоксид титана, технологические добавки, биоцид на основе изотиазолинов, вода. Не содержит органических растворителей, нетоксична, пожаробезопасна. Содержание ЛОС (подкатегория A/3): 75 г/л (с 2021), 40 г/л (с 2024). Данный продукт содержит <40 г/л ЛОС.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

До нанесения следующего слоя — приблизительно 1-2 часа. Полное высыхание 12 ч. при +20°C и 65% отн. влажности. Полная прочность и способность воспринимать механические нагрузки — через 7 суток.

РАСХОД

В зависимости от основания 170-210 г/м². Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время распыления используйте защитные очки. Обеспечьте тщательную вентиляцию во время обработки и сушки. Избегайте еды, питья и курения во время использования краски. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ

В герметичной фирменной таре при температуре от +5 до +35°C, в недоступном для детей месте. Защищать от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке — 24 месяца. Хранение в разведённом виде не допускается.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сбрасывать в стоки или реки. Не допускать попадания в почву. Утилизация согласно официальным правилам. Только пустые контейнеры для переработки. Высохшие остатки — с бытовыми отходами.

ФАСОВКА

База (А): 1,2 кг; 3 кг; 6 кг; 12 кг.

ИЗГОТОВЛЕНО: УКРАИНА, Г. ОДЕССА, НОВОМОСКОВСКАЯ ДОРОГА, 9
ООО "НАНО ФАРБ" · +380957887799 · WWW.NANOFARB.UA

Версия документа: 1.0 (проект)
Дата: 10.09.2026

ДАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОСНОВАНА НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ ТЕХНИКИ И НАШЕМ ОПЫТЕ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ. ОДНАКО, УЧИТЫВАЯ РАЗНООБРАЗИЕ ОСНОВАНИЙ И УСЛОВИЙ ОБЪЕКТА, ПОКУПАТЕЛЬ/ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОБЯЗАННОСТИ ПРОВЕРЯТЬ НАШИ МАТЕРИАЛЫ НА СОБСТВЕННУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ НАЗНАЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЯХ ОБЪЕКТА. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ПРИВЕДЕННОЙ ВЫШЕ ИНФОРМАЦИИ. ПОСЛЕ ВЫХОДА НОВОЙ РЕДАКЦИИ ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ УТРАЧИВАЕТ СИЛУ.